

TANIMI

Bitüm esaslı likit veya membran tipi su yalıtım malzemeleri için bitüm emülsiyon esaslı astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Her marka bitümlü rulo veya likit membran uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özgül ağırlık ~ 1.02 kg / lt
Kati Madde ~ %21
Yumşama Sıcaklığı 70 °C
Uygulama sıcaklığı +10°C / +30°C
İlk Kuruma / Mekanik Dayanım 5 Saat / 7 Gün

AMBALAJ VE DEPOLAMA

18 Kg PP Kova Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama sıcaklığı +5 ila +25 °C arasında olmalıdır. Raf ömrü, uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Üstün yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitümlü membranların, yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.
- Nemli yüzeylerde dahi mükemmel yapışma sağlar.
- Kullanıma hazırdır, kolay uygulanabilir.
- Ekonomiktir.
- Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı alanlarda kullanılabilir.
- Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.

UYGULAMA METODU

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır. Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi çatlama uygun bölgeler NANOREP Serisi tamir harcı veya NANOPAH 15/50 pah bandı ile yapılarak yuvarlanmalıdır. Büyük gözenek ve çatlaklar NANOREP Serisi tamir harcı ile doldurulmalıdır.

BITUBOND PRİMER, bitüm fırçası veya tabancası ile uygulanır. Isıtmaya gerek duymaz, soğuk olarak uygulanmalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 saatte kurur. Yağışlı havalarda veya +5°C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır



Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. NANOSER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan NANOSER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Satıcı, satılan malinle satışı, taşıması veya kullanımı altında herhangi bir nedenle ortaya çıkan, tesadüfî, özel veya diğer herhangi bir tür hasardan doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski baskımları hükümsüz kılabilir.