



TANIMI

PU Mastik, tek komponentli nemle kürleşen, poliüretan esaslı dolgu ve izolasyon malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- İnşaat sektöründeki tüm sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları
- Titreşimli konstrüksiyonlarda yapısal yapıştırma

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kurutma Sistemi: Nem kürü
Doku oluşumu(*) (20°C/%65 bağıl nem): Yaklaşık 15 dk.
Kuruma hızı(*) (20°C/%65 bağıl nem): 2mm/24 sa
Sertlik (DIN 53505): 40 ± 5 (Shore A testine göre)
Özgül ağırlık (DIN 53479): 1.30 g/ml
İzin verilen maksimum bozunma: %20
Sıcaklık dayanımı (tamamen kuru): -30°C +90°C arası
Esnek geri dönme (ISO 7389): >%80
Elastisite Modülü %100 (DIN 53504): 0,80 N/mm²
Maksimum gerilim (DIN 53504): 1,70 N/mm²
Kopma anındaki uzama (DIN 53504): >%700

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Tek komponentli.
- Tabanca ile kolay uygulanabilir.
- Kendiliğinden yayılan- düşük vizkoziteli.
- Havanın nemi ile kürleşir.
- Boyanabilir.
- Çekme yapmaz.
- Hava şartlarına ve suya dayanıklıdır.
- Kalıcı elastikiyete sahiptir

UYGULAMA METODU

Yöntem: Silikon Tabancası
Uygulama sıcaklığı: +5°C +35°C arası
Temizleme: Kullanımdan hemen sonra beyaz ispiroto ile
Sonlandırma: Doku oluşumundan önce, sabunlu çözelti ile
Onarım: Aynı ürün ile

AMBALAJ VE DEPOLAMA

600 ml alüminyum sosis 20'li koli
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama sıcaklığı +5 ila +25 °C arasında olmalıdır.



Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. NANOSER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan NANOSER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Satıcı, satılan malı kendi satışı, taşıması veya kullanımı altında herhangi bir nedenle ortaya çıkan, tesadüfi, özel veya diğer herhangi bir tür hasardan doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisil basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüzdür.

