

TANIMI

STONEPUR - UV 1K alifatik izosiyanat içeriğiyle yüksek UV dayanımlı, tek komponentli, solvent içermeyen, şeffaf renkte taş bağlamada kullanılan poliüretan bağlayıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- STONEPUR - UV 1K kuvars mineralleri ile yapılan taş halıların yerinde inşası için kullanılan bağlayıcı sistemlerdir.
- Su geçirgenliği olan yürüyüş ve bisiklet parkurları uygulama alanlarına örneklerdir

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Şeffaf Renksiz
Yoğunluk	1,1 g/cm ³
Viskozite	2500 Mpass
Uygulama Sıcaklığı	8 - 40 °C
Katlar arası bekleme	20 dak.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

A Bileşen : 20 kg teneke
20 kg set Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama sıcaklığı +5 ila +25 °C arasında olmalıdır. Raf ömrü, uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Mükemmel yapışma
- Kimyasallara karşı dirençli
- UV Dayanımlı
- Solma yapmaz.

UYGULAMA METODU

Uygulama

STONEPUR - UV 1K uygulamasında ideal sıcaklık 15-25 °C dir. Tane büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 300 devirde çalışan bir karıştırıcıda 100 birim yuvarlak kuvars mineralin oranla ağırlıkça 3 -10 birim STONEPUR - UV 1K ilave edilir ve 3-5 dk. karıştırılır. Malzeme el ile uygulanmalı iyi yüzey mukavemeti elde etmek için zemin silindire ezilmelidir.



Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. NANOSER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan NANOSER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Satıcı, satılan malın satış, taşıması veya kullanımı sırasında herhangi bir nedenle ortaya çıkan, tesadüfi, özel veya diğer herhangi bir tür hasardan doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisil basılıncaya kadar geçerli olup eski baskımları hükümsüz kılabilir.