

Çimento esaslı C1T sınıfı seramik yapıştırma harcıdır.



TANIMI

Yatay yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı C1T sınıfı polimer modifiye seramik yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin iç mekanlarda zemine yapıştırılmasında ve gaz beton örülmesinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm :Toz
Renk: Gri ve Beyaz
Ambalaj: 25 kg' lık Kraft
Standart :EN 12004-1
Poz No.:10.300.2200
Sınıfı:C1T
Uygulama Bilgileri
Karışım Oranı:% 22 - 24
Bekleme Süresi:5 dakika
Düzeltililebilme Süresi:≤ 15 dakika
Kap Ömrü:~3 saat
Açık Zaman Süresi :≥ 20 dakika
Sarfiyat (kg/m2):4,0 – 6,0
Performans Bilgileri
Başlangıç Yapışma Dayanımı : ≥ 0,50 N/mm2
Suya Daldırdıktan Sonra : ≥ 0,50 N/mm2
Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra : ≥ 0,50 N/mm2
Don-Çöz Çevrimleri Sonrası : ≥ 0,50 N/mm2
Açık Zaman Süresi Sonrası : ≥ 0,50 N/mm2
Yangına Tepki Sınıfı : A1

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg Kraf Torba Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama sıcaklığı +5 ila +25 °C arasında olmalıdır. Raf ömrü, uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. NANOSER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan NANOSER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Satıcı, satılan malzemeyi satışı, taşıması veya kullanımı sırasında herhangi bir nedenle ortaya çıkan, tesadüfî, özel veya diğer herhangi bir tür hasardan doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski baskımları hükümsüz kılar.

